



MasterKure CC 300SB

高光澤油性壓克力透明面塗

產品介紹

MasterKure CC 300SB是一支透明的高固成份油性壓克力塗膜，它可做在乾燥或潮溼的環境下，乾燥後的表面具高光澤。

適用範圍

場合：辦公室、倉庫、商業建築

地點：室內、室外

施工面材質：新置混凝土，粉光後的混凝土，老舊混凝土

產品特性

1. 符合 AIM 規範—可在高溫或低溫下施工。
2. 30% 高固型物—提供高光澤外表。
3. 具水泥養護性能—可有效地保留混凝土的水分，確保混凝土強度持續發展，減少低塑性龜裂。
4. 密封與防護—使表面易於清潔與保養。
5. 具耐磨性—延長磨損時間。
6. 阻止液體滲透—減少水泥污染。
7. 與多數黏著劑—表面可貼 PVC 地磚或地毯相容。

產品資料

固形物	30%
成份	純壓克力樹脂
溼氣保留能力(ASTM C309)	0.21 kg/m ²
溼氣保留能力(ASTM C156)	0.32 kg/m ²



施作建議

表面準備

- 新澆治混凝土上
 1. 表面必須堅固並正確整平。
 2. 表面在仍舊潮濕時已經可以塗刷MasterKure CC 300SB但不可積水或有人員行走。
- 剛硬化混凝土
 1. 整平表面所有溝孔。
 2. 清除混凝土表面所有粉、塵、油、脂、瀝青及異物。再以蘇打水、清潔劑或柑橘酸來清潔混凝土表面的油漬或養護劑。
 3. 將清潔劑徹底沖洗乾淨並使其乾燥。
- 舊混凝土
 1. 先將混凝土表面所有裂縫及凹洞修補。
 2. 混凝土表面必須清潔，乾燥並無粉塵等雜質，並將混凝土表面任何不利接著的塗料去除。

產品用量

當養護劑使用一道即可，二道效果更好。當密封劑或防塵劑使用時至少塗刷二道。

養 護 劑	翻修工程(密封/防塵)	地磚地板下之密封劑
第一道：每公升5~10平方公尺 第二道：每公升10~15平方公尺	每公升5~7平方公尺	每公升10~15平方公尺

實際用量將隨施工表面紋路粗細而略有差異。

6. 注意施工後的乾燥，必要時進行灑水養護。

包 裝

5加侖/桶