



塞漏濕克 DS

產品介紹

塞漏濕克 DS 含有特殊活性劑，有極優異的滲透性，可與混凝土反應使混凝土軀體結構組織更緻密。將塞漏濕克 DS 均勻塗佈在混凝土軀體表面，可發揮高性能防水效果。

適用範圍

地下內外壁、地下水坑、電梯機坑、受水槽、防火水槽、中水槽、雨水槽等場所。

產品特性

1. 結構體濕潤狀態下可施工，作業簡單安全。
2. 正、負水壓都可施工。
3. 鏟刀、毛刷、噴塗都可以施工。
4. 使用材料少，縮短施工工期。

施作建議

1. 止水處理—若有漏水須先使用昭和止水劑或其他止水劑作止水處理。
2. 素地整理—確認施作表面符合施工標準，目視、敲打或灑水檢視施工表面，若有發現施工障礙場所須先處理。
3. 水潤濕—混凝土軀體表面乾燥的場所，先用潔淨水將混凝土表面潤濕。
4. 調和—塞漏濕克 DS 只需加水攪拌，依不同施作分式有不同比例：

材 料	用 量	
塞漏濕克 DS	25 kg	3.3 kg
水	鏟塗場所： 6.5 - 7.5kg 刷毛、噴塗： 7.5 - 8.5kg	1 kg

將所需比例用量的水放入攪拌用的容器內，使用手持電動攪拌器緩慢攪拌，再將塞漏濕克DS緩慢投入攪拌容器，充分攪拌。(攪拌時間：約3分鐘)※水請依標準比例添加。
※攪拌完成後需靜置 15 分鐘，使用前再攪拌一次即可使用。



- 塗 佈—確認施工混凝土軀體表面充分潤濕後，使用刷毛或鏟刀按壓塗抹，亦可用噴塗施工。
- 養 生—施工後養生 3-7 天。

產品用量

一般環境	壁 癌
建議作兩道	建議作兩道
第一道 - 0.7 kg/m ²	第一道 - 1.0 kg/m ²
第二道 - 0.8 kg/m ²	第二道 - 1.0 kg/m ²

素地面若凹凸不平，則需更多用料。

注意事項

- 塞漏濕克 DS 無須使用底漆。
- 可施作的時間因施工環境的差異有所不同，一般在攝氏20度時可使用約1小時。
- 攪拌的量一次以一袋 (25kg) 為原則。
- 塗佈中，如有硬化現象不用加水，再攪拌即可。
- 結露發生的場所，必要時進行換氣處理。
- 注意施工後的乾燥，必要時進行灑水養護。

包 裝

25kg/袋