



Igolflex[®]-R

彈性橡膠瀝青乳膠塗裝材

產品介紹

Igolflex[®]-R為無溶劑型黏彈性橡膠瀝青乳膠厚膜塗裝材，施作於混凝土表面上可保護不受含鹽分地下水及土壤酸性物質的滲透腐蝕。

適用範圍

Igolflex[®]-R用於外部彈性保護塗料及水氣阻隔層，如：地下回填結構物頂部防水、擋土牆、地下室、游泳池、沉澱池。

產品特性

1. Igolflex[®]-R適用於乾燥面及濕潤面，容易施作。
2. 打開後即可使用，不須攪拌或加熱，不垂流，具良好的耐候性及耐久性。
3. 乾縮及髮裂紋的裂縫橋接功能。
4. 具彈性，即使於低溫下仍具有永久的彈塑性功能。
5. 無臭，具抗菌性。對土壤中的酸性及含鹽物質具良好的抵抗能力。

產品資料

外觀	黑色黏滯性液體
比重	1.0kg/ltr (符合ASTM D1227-87)
溫度	施工時溫度：8~35°C 適用環境溫度：-30~+50°C
抗熱性	於100°C下2小時，不會有垂流、剝落或起泡現象(符合ASTM D1227-87)
乾燥時間	不黏手 1/2~1 小時 二次塗裝 6~12 小時 完全養護 2~4天，依氣候及塗裝厚度而定



注意事項

1. 請勿將Igolflex[®]-R與其他材料混合使用。
2. 於陽光直射環境下會影響Igolflex[®]-R的工作性。
3. 欲達到完全無孔隙與水密性的防水層，至少須施做二道。
4. 檢查塗裝面，並填補可能造成空氣殘留的孔洞。
5. 於Igolflex[®]-R塗裝完成後2~3小時內須防止雨淋。
6. 在金屬面塗裝Igolflex[®]-R前，須先塗抹適當底漆。
7. 由於Igolflex[®]-R不宜長期接觸紫外線，如使用於屋頂等外露部位，可於表面填砂、塗裝反射塗料或砂漿層加以保護。

包裝及儲存

20kg/桶

200kg/桶

於乾燥通風的環境下，未開封包裝可存放9個月