

# Bao Yuan

## SA” BU” 地板止滑劑

### 一、地板止滑劑需求之原由：

無數的意外報導顯示：濕地滑倒/跌倒的情況，包括室內廚房、浴室、室外走廊、廁所等，它們可能造成人們意外傷害，甚至永久性傷害如骨折、腦震盪等。

**SA” BU” 地板止滑劑**之功用設計，不僅可降低意外的發生率，亦可減少因意外事故訴訟所產生的費用。

### 二、防滑地板是唯一安全的選擇：

①**SA” BU” 地板止滑劑**是一種高水準的化學止滑地板處理劑，可適用於室內或室外之場所。

②**SA” BU” 地板止滑劑**其他學反應原理為：在下述各地材表面形成毛細現象，猶如無數個微小吸盤所組成，而達到增加其摩擦係數，經處理後之潮濕地板則可達到非常良好的防滑效，以維護身體之安全。

### 三、產品物性：本產品為無味、無臭及無污染之透明液體。

四、適用場所：**SA” BU” 地板止滑劑**可用於磁磚面、大理石面、石英磚、花崗石地面及所有硬礦石之光滑表面等，做為預防濕地滑倒之用，如游泳池、醫院、手術室、會議廳、浴室、廚房、廁所及走廊等。

五、施工法：①先將表面用中性洗劑洗刷乾淨後以水沖淨不必乾燥（但不能積水）。

②**SA” BU” 地板止滑劑**不加水直接用拖把塗刷均勻或噴霧器噴塗均勻。

③10~60分鐘後再用清水沖淨則可形成止滑層。

④乾燥後再噴塗光澤劑，就可恢復磁磚原色且形成保護膜。

六、使用量：由於材質的吸收程度不同，因此使用量會有差異，最好先用小量試驗之。

材質 用量	1 M <sup>2</sup> 使用量	1 坪使用量	1公升	1加侖
磁 磚	120g	400g	8m <sup>2</sup> = 2.5坪	32m <sup>2</sup> = 10坪
石 材	180g	600g	5.5m <sup>2</sup> = 1.6坪	22m <sup>2</sup> = 6.5坪

七、有效期：**SA” BU” 地板止滑劑**止滑期效可達五年。

品名 係 數	時 間	1年	2年	3年	5年
一般止滑劑		85-95	55-60	40-50	35-39
<b>SA” BU” 地板止滑劑</b>		95-99	85-95	80-90	75-85

磨擦係數說明：① 60個非常安全 ② 50-59安全 ③ 40-49危險 ④ 35-39非常危險

注意事項：由於材料之差異，敬請先以小量試驗以達到最大經濟效益，施工時敬請戴橡膠手套，如手有異樣用大量水沖洗，若有任何疑問，請洽本公司。

八、產品組成：硫酸銨鹽類、界面活性劑、稀釋劑、水等。

保 元 企 業

地址：桃園縣楊梅鎮仁美里永美路九號

電話：(03) 482-3735 手機：0935783835